SEEBAUER
do it yourself®

Premium GLANZLACK

Für Holz, Metall & Kunststoff.

Farbtöne	Weiß und nach Farbtonkarte CLASSIC	**Bindemittel**	Kunstharzdispersion & Alkydharzemulsion
Gebinde	375 ml; 750 ml, 2,5 Liter	**VOC**	< 40 g/l (nach DIN EN ISO 11890-2)
Glanzgrad	Glänzend	**Dichte**	1,24 g/cm³

Produktbeschreibung

Unser Premium-Glanzlack ist ein wasserbasierter, hochwertiger Lack mit einer einzigartigen Hybrid-Bindemittelkombination, die exzellente Ergebnisse und eine hohe Widerstandsfähigkeit gewährleistet. Er verbindet die Eigenschaften zweier Bindemittel: den perfekten Verlauf von Acrylharz und die enorme Strapazierfähigkeit von Alkydharz. Dadurch eignet er sich sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich und überzeugt durch seine ausgezeichnete Haftung und lange Haltbarkeit. Der Lack ist umweltfreundlich, geruchsarm und besonders angenehm in der Verarbeitung. Somit ist er ideal für professionelle Anwendungen und anspruchsvolle Heimwerkerprojekte.

Er kann auf allen tragfähigen und grundierten Untergründen eingesetzt werden, wie Holz, Metall, NE-Metallen, lackierbaren Kunststoffen sowie auf tragfähigen Altanstrichen. Nach dem Trocknen erfüllt der Anstrich die Anforderungen der DIN EN 71-3 und ist somit auch für sensible Bereiche geeignet, beispielsweise für Kinderspielzeug oder Möbel. Dank seiner modernen Rezeptur bietet der Lack eine gleichmäßige, robuste und widerstandsfähige Oberfläche mit hoher Beständigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung und Umwelteinflüssen und garantiert langlebige, hochwertige Ergebnisse im Innen- und Außenbereich.

Produktvorteile:

- Sehr hohes Deckvermögen
- Hoch strapazierfähig, stoß- & schlagfest
- Dekorative, glänzende Oberfläche
- Spritzt und tropft nicht, trocknet schnell
- Hochwertige Inhaltsstoffe, auf Wasserbasis
- Für nahezu alle Untergründe im Innen – & Außenbereich
- Lösemittelfrei und nahezu frei von Konservierungsmitteln
- Lack **made in Germany**

Anwendungsbereich

Dieser Hochleistungslack eignet sich als hochwertige Beschichtung für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Er kann auf allen vorbehandelten, grundierten Untergründen wie Holz, Metall, NE-Metall, lackierbaren Kunststoffen sowie auf tragfähigen Altanstrichen eingesetzt werden. Die Verarbeitung erfolgt je nach Anforderung mit Pinsel, Rolle oder Spritzapplikation. Für die Pinselverarbeitung werden spezielle Lackpinsel mit Kunststoff- oder Mixborsten empfohlen. Bei der Rollapplikation ist eine aufgeraute Schaumstoffrolle zu verwenden. Bei der Spritzverarbeitung wird das Material auf Spritzviskosität eingestellt. Durch seine vielseitige Verwendbarkeit sorgt der Lack für gleichmäßige, strapazierfähige Oberflächen und überzeugt sowohl im Innen- als auch im Außenbereich durch hervorragende Haftung und hohe Widerstandsfähigkeit.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken sowie frei von Fett, Wachs, Silikon und Staub sein. Verschmutzte oder sandende Flächen sind (abhängig vom Untergrund) durch Abwaschen oder gründliches Abbürsten vollständig zu reinigen. Bei neu aufgebrachten Beschichtungen sind die erforderlichen Trocknungszeiten einzuhalten. Erfolgt die Reinigung mit Wasser, ist auf eine ausreichende Trocknung der Flächen zu achten.

Zur Untergrundvorbehandlung empfehlen wir den Einsatz von unserem Multigrund. Bei unbehandelten Holz- oder Metalloberflächen ist eine Vorbehandlung mit einem entsprechenden Spezialgrundierung erforderlich. Liegt ein organischer Befall vor, muss eine spezielle, geeignete Vorbehandlung durchgeführt werden.

Untergrund	Vorbereitung
Tragfähige Altanstriche	Reinigen, bei Bedarf anschleifen und Multigrund auftragen
Holz	Reinigen, bei Bedarf anschleifen und Multigrund auftragen
Ausblutende Hölzer	Reinigen, bei Bedarf anschleifen und Isoliergrund auftragen
Eisen und Stahl	Rost und Schweißrückstände entfernen und Rostschutzgrund auftragen
Zink	Ammoniakalischen Netzmittelwäsche durchführen und Multigrund auftragen
Kupfer und Aluminium	Mit Universalverdünnung reinigen, leicht anschleifen und Multigrund auftragen
Anstrichgeeignete Kunststoffe	Ammoniakalischen Netzmittelwäsche durchführen und Multigrund auftragen
Holzwerkstoffe (OSB, MDF)	Reinigen, bei Bedarf anschleifen und Isoliergrund auftragen
Nicht tragfähige Altanstriche	Mechanisch entfernen, Vorbereitung je nach Untergrund

Verarbeitung

Das gebrauchsfertige Material ist vor der Verarbeitung gründlich aufzurühren. Je nach Untergrund und gewünschtem Ergebnis kann es mit sauberem Wasser verdünnt werden. Der Auftrag erfolgt gleichmäßig mit einer geeigneten Rolle, einem geeigneten Pinsel oder mit Spritzgeräten. Während der Verarbeitung und der Trocknung müssen die Objekt- und Umgebungstemperaturen mindestens +8 °C betragen. Die Trockenzeit beträgt unter Normalbedingungen etwa 12 Stunden. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit. Ein weiterer Anstrich sollte erst nach vollständiger Durchtrocknung erfolgen.

Verdünnung

Pinsel oder Rolle	Unverdünnt auftragen.
Spritzgerät	Mit maximal 10 % sauberem Wasser verdünnen.

Materialverbrauch

Der Verbrauch liegt im Durchschnitt bei ca. 0,08 – 0,10 l/m² pro Anstrich. Die tatsächliche Menge kann je nach Saugfähigkeit, Struktur und Beschaffenheit des Untergrundes sowie abhängig von der Auftragstechnik variieren. Für eine genaue Ermittlung der benötigten Menge empfiehlt sich das Anlegen von Probeflächen unter realen Bedingungen.

Gerätereinigung

Alle Arbeitsgeräte sind nach Beendigung der Malerarbeiten sofort mit klarem Wasser gründlich zu reinigen. Eingetrocknete Farbreste lassen sich nur schwer entfernen. Bei längeren Arbeitspausen empfiehlt es sich, Pinsel und Rollen in Wasser einzulegen, um ein Antrocknen der Farbe zu verhindern.

Qualität

Der Einsatz bewährter und kontinuierlich geprüfter Rohstoffe gewährleistet eine gleichbleibend hohe Produktqualität. Modernste Fertigungsanlagen stellen konstante Eigenschaften in jeder Produktionscharge sicher. Ergänzend dazu sorgt die regelmäßige Überwachung in den werkseigenen Baustofflaboren für eine lückenlose Qualitätskontrolle und höchste Zuverlässigkeit der Produkte.

Lagerung

Das Material ist kühl, frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern. In original verschlossenen Gebinden ist es auf Palette mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde müssen stets gut verschlossen und kurzfristig verarbeitet werden.

Entsorgung

Gebinde sind vollständig zu entleeren und dem Recycling zuzuführen. Restmaterial darf weder mit dem Hausmüll entsorgt noch in die Kanalisation eingeleitet werden. Die Entsorgung muss stets gemäß den geltenden behördlichen Vorschriften erfolgen. Für das Produkt wird die Abfallschlüsselnummer 08 01 20 (wässrige Suspensionen mit Farben oder Lacken) empfohlen.

Besondere Hinweise zur Verarbeitung

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung oder Objektbesonderheiten bitte Beratung anfordern. Keine Fremdstoffe beimischen. Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt zusätzlich unverzüglich Arzt aufsuchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Airless-Verarbeitung Spritznebel nicht einatmen. Sicherheitsdatenblatt beachten (aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.seebauer-diy.de). In abgebundenem Zustand physiologisch und ökologisch unbedenklich. Eine 100%ige Farbtongleichheit zwischen Farbe und den Farbtonkarten kann aufgrund der Pigmentierung nicht gewährleistet werden. Farbtonunterschiede können nur innerhalb einer Charge ausgeschlossen werden. Bei intensiven Farbtönen und ungleichen Farben z.B. weißer Putz, farbigen Anstrich und zum Erreichen einer guten Überdeckung generell ein zweimaliger Anstrich auszuführen. Intensive, brillante Farbtöne haben unter Umständen ein geringeres Deckvermögen. Eventuell können weitere Deckanstriche erforderlich werden. Auf Farbtongenauigkeit und Fleckenfreiheit kann aufgrund physikalischer und/oder chemischer Reaktionen im Abbindeprozess bei unterschiedlichen Objekt- und Verarbeitungsbedingungen keine Gewähr übernommen werden.

Faktoren, die die Farbtongenauigkeit beeinflussen können:

Unterschiedliche Untergrundfeuchte.
Unterschiedliches Saugverhalten des Untergrundes.
Zu starke oder unterschiedliche Verdünnung des Beschichtungsmaterials.
Unzureichende Standzeit und Austrocknung des Untergrundes.

Sicherheitshinweis: Bei allen Spritzapplikationen sind die Verarbeitungsrichtlinien der Produkte sowie der verwendeten Spritzgeräte zu beachten. Bei Verarbeitung aller Materialien ist sicherzustellen, dass die Baustelle entsprechend gut belüftet wird, entsprechende Arbeitsschutzmasken zu tragen sind und die Geräte entsprechend gesichert sind (Ex-Schutz).

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

Beratung

Bei Fragen zu unseren Produkten oder für eine individuelle Beratung steht unser Service-Team jederzeit unterstützend zur Seite. Auch bei der Auswahl der passenden Lösung und bei technischen Rückfragen helfen wir schnell und zuverlässig. Unsere Hotline ist Montag bis Freitag von 09:00 bis 15:00 Uhr erreichbar. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Service-Team per WhatsApp oder E-Mail zu kontaktieren.

Hotline: +49 (0) 800 6666101

WhatsApp: +49 (0) 176 40901280

E-Mail: support@seebauer-diy.de

SEEBAUER SERVICE GMBH
August-Bebel-Straße 31 a, 07980 Berga-Wünschendorf

Letzte Änderung: 2. September 2025