SEEBAUER
do it yourself®

Premium SILIKONHARZ FASSADENFARBE

Für wetterbeständige Anstriche im Außenbereich.

Farbtöne	Weiß und nach Farbtonkarte CLASSIC	**Deckkraft**	Kontrastverhältnis > 99 %
Gebinde	300 ml; 2,5 Liter; 5,0 Liter; 10,0 Liter	**Diffusion**	SD < 0,1 m nach DIN 52615
Glanzgrad	Matt	**Temperatur**	Nicht unter + 5° C verarbeiten
Bindemittel	Silikonharzbindemittel	**ph-Wert**	8,0
Dichte	1,50 g/cm³	**Weißgrad**	> 90 %

Produktbeschreibung

Unsere Silikonharz-Fassadenfarbe kombiniert modernste Technologie mit bewährter Schutzwirkung. Das macht sie perfekt für Fassaden, die über viele Jahre hinweg schön bleiben. Durch den selbstreinigenden Lotuseffekt perlt Regen einfach ab und nimmt Schmutzpartikel gleich mit. So bleibt die Fassade nicht nur optisch ansprechend, sondern reinigt sich quasi von selbst. Zudem ist sie wasserabweisend und lässt dennoch Wasserdampf von innen nach außen entweichen. So entsteht ein ausgeglichenes Fassadenklima mit reduziertem Risiko für Algen- und Pilzbefall.

Die Anwendung ist auf allen Putzarten, Beton und mineralischen Untergründen oder fest sitzenden Altanstrichen möglich. Somit eignet sich diese Fassadenfarbe für nahezu alle Neu- und Renovierungsanstriche. Sie erfüllt alle Anforderungen an Qualität, Strapazierfähigkeit und Verarbeitungssicherheit für Fassadenfarben im Außenbereich.

Produktvorteile:

- Sehr hohes Deckvermögen
- Wasserabweisender Lotuseffekt
- Dauerhaft gepflegte Oberfläche mit Langzeitschutz
- Spritzt und tropft nicht, trocknet schnell
- Hochwertige Inhaltsstoffe und hoher Silikonharzanteil
- Für nahezu alle Untergründe im Außenbereich
- Lösemittelfrei und nahezu frei von Konservierungsmitteln
- Wandfarbe **made in Germany**

Anwendungsbereich

Diese Fassadenfarbe eignet sich als hochwertige Beschichtung für Flächen im gesamten Außenbereich. Sie ist besonders gut geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche und kann auf allen anstrichbereiten Grund- und Edelputzen verarbeitet werden. Darüber hinaus ist sie auf tragfähigen Altanstrichen einsetzbar. Durch ihre vielseitige Verwendbarkeit sorgt sie für strapazierfähige Oberflächen und überzeugt zudem durch den wasserabweisenden Lotuseffekt.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken sowie frei von Fett, Wachs, Silikon und Staub sein. Verschmutzte oder sandende Flächen sind (abhängig vom Untergrund) durch Abwaschen oder gründliches Abbürsten vollständig zu reinigen. Bei neu aufgebrachten Putzen sind die erforderlichen Standzeiten einzuhalten. Erfolgt die Reinigung mit Wasser, ist auf eine ausreichende Trocknung der Flächen zu achten.

Zur Untergrundvorbehandlung empfehlen wir den Einsatz von unserem Silikonharz-Spezialgrund. Bei Fleckenbildung oder Ausblühungen ist eine Vorbehandlung mit einem entsprechenden Sperrgrund erforderlich. Liegt ein organischer Befall vor, muss eine spezielle, geeignete Vorbehandlung durchgeführt werden.

Untergrund	Vorbereitung
Kalk- & Kalkzementputz	Silikonharz-Spezialgrund auftragen
Kunst- & Silikonharzputz	Silikonharz-Spezialgrund auftragen
Beton	Silikonharz-Spezialgrund auftragen
Mauerwerk	Silikonharz-Spezialgrund auftragen
Tragfähige Altanstrich	Oberfläche gründlich reinigen
Nicht tragfähige Altanstriche	Mechanisch entfernen, Vorbereitung je nach Untergrund

Verarbeitung

Das gebrauchsfertige Material ist vor der Verarbeitung gründlich aufzurühren. Je nach Untergrund und gewünschtem Ergebnis kann es mit sauberem Wasser verdünnt werden. Der Auftrag erfolgt gleichmäßig mit einer geeigneten Rolle, einem Flächenstreicher, einer Bürste oder mit Spritzgeräten. Die Trockenzeit beträgt unter Normalbedingungen etwa 10 Stunden. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit. Ein weiterer Anstrich sollte erst nach vollständiger Durchtrocknung erfolgen.

Verdünnung

Zwischenbeschichtung	Mit maximal bis zu 10 % sauberem Wasser verdünnen.
Endbeschichtung	Unverdünnt oder mit maximal 5 % sauberem Wasser verdünnen.

Materialverbrauch

Der Verbrauch liegt im Durchschnitt bei ca. 0,20 – 0,30 l/m² pro Anstrich. Die tatsächliche Menge kann je nach Saugfähigkeit, Struktur und Beschaffenheit des Untergrundes sowie abhängig von der Auftragstechnik variieren. Für eine genaue Ermittlung der benötigten Menge empfiehlt sich das Anlegen von Probeflächen unter realen Bedingungen.

Gerätereinigung

Alle Arbeitsgeräte sind nach Beendigung der Malerarbeiten sofort mit klarem Wasser gründlich zu reinigen. Eingetrocknete Farbreste lassen sich nur schwer entfernen. Bei längeren Arbeitspausen empfiehlt es sich, Pinsel und Rollen in Wasser einzulegen, um ein Antrocknen der Farbe zu verhindern.

Qualität

Der Einsatz bewährter und kontinuierlich geprüfter Rohstoffe gewährleistet eine gleichbleibend hohe Produktqualität. Modernste Fertigungsanlagen stellen konstante Eigenschaften in jeder Produktionscharge sicher. Ergänzend dazu sorgt die regelmäßige Überwachung in den werkseigenen Baustofflaboren für eine lückenlose Qualitätskontrolle und höchste Zuverlässigkeit der Produkte.

Lagerung

Das Material ist kühl, frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern. In original verschlossenen Gebinden ist es auf Palette mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde müssen stets gut verschlossen und kurzfristig verarbeitet werden.

Entsorgung

Gebinde sind vollständig zu entleeren und dem Recycling zuzuführen. Restmaterial darf weder mit dem Hausmüll entsorgt noch in die Kanalisation eingeleitet werden. Die Entsorgung muss stets gemäß den geltenden behördlichen Vorschriften erfolgen. Für das Produkt wird die Abfallschlüsselnummer 08 01 20 (wässrige Suspensionen mit Farben oder Lacken) empfohlen.

Besondere Hinweise zur Verarbeitung

Mit langanhaltendem Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall durch spezielle Rezeptur mit Langzeit-Depotwirkung. Ob und in welchem Umfang Algen oder Pilze auftreten, richtet sich insbesondere nach den örtlichen Ge-gebenheiten und den vorherrschenden Umweltbedingungen. Dieses Produkt stets sicher verwenden. Produktinformati-onen vor Gebrauch beachten. Im Zweifelsfall in Bezug auf Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten Beratung anfordern. Keine Fremdstoffe beimischen. Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt zusätzlich unverzüglich Arzt aufsuchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Air-less-Verarbeitung Spritznebel nicht einatmen. Sicherheitsdatenblatt beachten (aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.seebauer-diy.de). In abgebundenem Zustand physiologisch und ökologisch unbedenklich. Eine 100%ige Farbton-gleichheit zwischen Farbe und den Farbtonkarten kann aufgrund der Pigmentierung nicht gewährleistet werden. Prüfung des Materials vor Verarbeitung, ob es dem bestellten Farbton entspricht. Es kann zu geringen Farbtonabweichungen vorhergegangener Lieferungen kommen. Auf zusammenhängenden Flächen nur Material einer Charge verwenden. Vor der Verarbeitung sind unterschiedliche Chargen zu mischen. Bei intensiven Farbtönen und ungleichen Farben z.B. weißer Putz, farbigen Anstrich und zum Erreichen einer guten Überdeckung generell ein zweimaliger Anstrich auszuführen. In-tensive, brillante Farbtöne haben unter Umständen ein geringeres Deckvermögen. Eventuell können weitere Deckan-striche erforderlich werden. Auf Farbtongenauigkeit und Fleckenfreiheit kann aufgrund physikalischer und/oder chemi-scher Reaktionen im Abbindeprozess bei unterschiedlichen Objekt- und Verarbeitungsbedingungen keine Gewähr über-nommen werden.

Bei dichten, kühlen Untergründen oder bei witterungsbedingter Trocknungsverzögerung, können durch Feuchtebelastung (Regen, Tau, Nebel) Hilfsstoffe an der Oberfläche der Beschichtung gelblich/transparente, leicht glänzende und klebrige Ablaufspuren entstehen. Diese Hilfsstoffe sind wasserlöslich und werden mit ausreichend Wasser, z.B. nach mehrmaligen stärkeren Regenfällen selbstständig entfernt. Die Qualität der getrockneten Beschichtung wird dadurch nicht nachteilig beeinflusst. Bei Ausführung der Beschichtung unter geeigneten klimatischen Bedingungen treten diese Ablaufspuren nicht auf.

Faktoren, die die Farbtongenauigkeit beeinflussen können:

Unterschiedliche Untergrundfeuchte.
Unterschiedliches Saugverhalten des Untergrundes.
Zu starke oder unterschiedliche Verdünnung des Beschichtungsmaterials.
Unzureichende Standzeit und Austrocknung des Untergrundes.

Airless Spritzdaten:

Spritzdruck	70 - 80 bar*
Düsengröße	0,023 - 0,029
Maschenweite Sieb	60 mesh
Schlauchlänge	mind. 15 m x 1/4"

* Druckeinstellungen sind den Gegebenheiten anzupassen, sie sind von Lieferkonsistenz und Umgebungstemperatur stark beeinflusst.

Sicherheitshinweis: Bei allen Spritzapplikationen sind die Verarbeitungsrichtlinien der Produkte sowie der verwendeten Spritzgeräte zu beachten. Bei Verarbeitung aller Materialien ist sicherzustellen, dass die Baustelle entsprechend gut belüftet wird, entsprechende Arbeitsschutzmasken zu tragen sind und die Geräte entsprechend gesichert sind (Ex-Schutz).

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

Beratung

Bei Fragen zu unseren Produkten oder für eine individuelle Beratung steht unser Service-Team jederzeit unterstützend zur Seite. Auch bei der Auswahl der passenden Lösung und bei technischen Rückfragen helfen wir schnell und zuverlässig. Unsere Hotline ist Montag bis Freitag von 09:00 bis 15:00 Uhr erreichbar. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Service-Team per WhatsApp oder E-Mail zu kontaktieren.

Hotline: +49 (0) 800 6666101

WhatsApp: +49 (0) 176 40901280

E-Mail: support@seebauer-diy.de

SEEBAUER SERVICE GMBH
August-Bebel-Straße 31 a, 07980 Berga-Wünschendorf

Letzte Änderung: 2. September 2025